

KÖSTER Bikuplan® KSK DS 15

Tehni ki podaci / Artikal broj
Važi od 15. Oktobar 2009.

10.361

- Industrijski naziv "Bikuplan" registrovan u Nema koj kancelariji za patente, 3955 6699

Dvostrano samolepljiva sintetic / bitumen zaptivaju a membrana

Karakteristike

KÖSTER Bikuplan® KSK DS je na hladno dvostrano samolepljiva pa se stoga može aplikovati bez upotrebe vru eg vazduha ili propan gasa. Zbog svoje velike raztegljivosti može se aplikovati na veoma teškim detaljima. Obe strane su zašti ene zaštitnim papirom.

KÖSTER Bikuplan® KSK DS je pogodna kako za podloge ispod nivoa zemlje, tako l za podloge iznad nivoa.

Prednosti:

- mala debljina sloja
- nekomplikovana aplikacija
- vodootporna istog trenutka
- ne zahteva grejanje niti period sazrevanja
- reparacija malih površina
- samolepljive ivice obezbe uju sigurno zaptivanje preklopa
- visoka otpornost spojeva na vodeni pritisak l paru
- visoka otpornost na perforacije

Tehni ki podaci

Debljina	1,5mm
Istezljivost do pucanja	oko 1200%
Retrakcija	>80%
Osobina prionljivosti na hladno (r= 15mm)	-10°C
Prionljivost (180 ° odlepljivanje)	36N/cm
Paradifuzna otpornost μ	58000

Priprema podloge

Podloga mora biti ista, suva, ravna, bez oštarih ivica l ve ih pukotina. Sve ne isto e, uklju uju i prašinu, pesak, ostatke boja ili masno a se moraju potpuno ukloniti, kao l sva ošte enja podloge zapuniti malterom l izravnatiNaneti tanak sloj KÖSTER KBE Liquid Film na podlogu radi poboljšanja prionljivosti. Potrošnja prajmera: oko 250 g/m², a u slu aju porozne podloge u 2 sloja sa potrošnjom po sloju oko. 250 g/m²). Prajmer se mora potpuno osušiti. Membrana se postavlja istog dana.

Aplikacija

Za se enje membrane uvek koristiti oštar nož, koji treba stalno vlažiti kao bi se izbegla lepljivost. Ne se i membranu pod direktnim suncem ili pri visokoj temperaturi. Zaštitni papir ukloniti tek po se enju membrane na željenu dužinu.

Se enje membrane se može olkšati ukoliko se upotrebi par e drveta kojim e se pritisnuti kraj pri se enju.

Odrolati nekih 50 – 80 cm ise ene rolne l pozicionirati na podlogu gde e biti postavljena. Ukloniti nekih 30-ak cm zaštitnog papira sa donje površine l lgano pritskaju i od sredine ka krajevima postaviti membranu na podlogu. Na isti na in postaviti membranu celom njenom dužinom. Pri postavljanju voditi ra una o stvaranju nabora ili vazdušnih klobukova. Slede u rolnu postaviti na isti na in vode i ra una o preklopima (na ivici min. 5 cm, a na krajevima min. 10 cm.) Po završetku postavljanja, celu površinu, a naro ito preklope još jednom pre i ru nim valjkom. Na mestima spajanja ivice membrane sa podlogom (npr. uzdignuta ivica uz zid) spre iti eventualan prolazak vode ispod membrane, unapred ise enim trakama KÖSTER Bikuplan® KSK DS preko ivica. Ovo je naro ito potrebno na mestima gde se susre u više od dve trake..Membrana se ne sme aplikovati na temperaturama ispod +5°

iš enje alata

Lepljiv alat istiti sa KÖSTER Bitumen Remover.

Pakovanje

Rolna 21 m², (širine: 1.05 m, dužine: 20.00 m)

Skladištenje

Rolne se ne smeju izlagati niskim temperaturama l direktnom suncu. Skladištiti rolne uspravno zašti ene od mraza, pritiska tereta l vlage..

Koriš eni citati tehni kih listova:

KÖSTER KBE Liquid Film	Art. No. 1.13
KÖSTER Bitumen Remover	Art. No. 9.03