

KÖSTER

SB-Bonding Emulsion "Concentrate"

Tehni ki podaci / Artikal broj
Važi od 15. Oktobar 2009.

2.11

Univerzalna elastificiraju a sinteti ka disperzija za upotrebu kao aditiv cementnim malterima, zaptivaju im smesama i betonima

OPIS

KÖSTER SB Bonding Emulsion "Concentrate" je univerzalni te ni aditiv za sve cementne maltere i zaptivaju e smese. KÖSTER SB Bonding Emulsion "Concentrate" ne sadrži razre iva e, plastifikate niti druge punioce. Kada se doda mineralnim sistemima, aditiv pove ava elasti nost i fleksibilnost sistema, a istovremeno smanjuje sposobnost apsorbacije vode. KÖSTER SB Bonding Emulsion "Concentrate" je hidroizolator, što zna i da se po aplikaciji ne može ni oprati niti sprati kišom.

TEHNI KI PODACI (istog sinteti kog materijala)

Sadržaj suve materije	oko 44 ± 1 %
pH-vrednost	10.5 – 11.5
Viskozitet	oko 120 mPa.s
Gustina	oko 1.00
Istezanje do pucanja	oko 700 %
Sila pucanja	oko 4.0 N / mm ²
Temperatura aplikacije	+ 2 °C do + 35 °C

POLJE APLIKACIJE

KÖSTER SB-Bonding Emulsion "Concentrate" se može upotrebiti u svim slu ajevima kada je neophodno obezbediti vrstu vezu izme u maltera, zaptivaju ih smesa, i betona sa postoje om mineralnom podlogom. Kao aditiv mineralnim sistemima, snažno pove ava fleksibilnost i elasti nost, a istovremeno redukuje apsorbaciju vode. Po završenom procesu sazrevanja, mineralni sistemi kojima je dodat sinteti ki aditiv postaju zna ajnije rezistentni na mraz, soli i ostale agresivne supstance. Osim toga, KÖSTER SB-Bonding Emulsion "Concentrate" omogu ava lakši rad sa svežim malterom.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti apsolutno ista. bez prašine ili vrstih estica ne isto a, a ako je zamaš ena, onda mora biti dobro oprana ili ak ako je potrebno peskirana. Pre aplikacije podloga mora biti dobro navlažena ali ne i mokra.

APLIKACIJA

1. Aditiv za maltere, NB zaptivaju e smese i betone

Dodati 10 - 20 % of KÖSTER SB-Bonding Emulsion "Concentrate" u vodu za mešanje.

2. Cementna veza

Izmešati KÖSTER SB-Bonding Emulsion "Concentrate" sa vodom u odnosu 1:2. Ovoj mešavini dodavati cement / pesak (1:2) do dobijanja cementne smese. Smesu naneti etkom. Malteri i košuljica se nanose sveže na sveže. Ako se koristi kao veza za zaptivaju e smese, onda se mora obezbediti 24 sata sazrevanja.

POTROŠNJA

po kg smese	oko 25 – 50 g
po kg maltera	oko 15 – 30 g
kao cementna veza	oko 200 g/m ²

IŠ ENJE ALATA

Odmah po upotrebi o istiti vodom.

PAKOVANJE

30 kg, 10 kg i 5 kg kanistar

SKLADIŠTENJE

Na hladnom, ali zašti eno od mraza, sa rokom upotrebe do 2 godine.

OBAVEŠTENJE

Pri radu koristiti zaštitne nao are.

Koriš eni citati tehni kih listova:

KÖSTER NB 1 Grey	Art. Nr. 3.021
KÖSTER NB 2 White	Art. Nr. 3.022

Gore navedene informacije i instrukcije su date prema našem najboljem znanju i povernju na bazi testova i našeg dugog iskustva na ovom polju. Ispravna i uspešna primena ne podleže našoj kontroli. Stoga garancija može da se da samo za kvalitet naših proizvoda u okviru naših normalnih poslovnih uslova ali ne za uspešnu primenu. Sa izdavanjem ovog tehni kog prospekta prethodni više ne važe.