

## KÖSTER NB 2 White

Tehni ki podaci / Artikel broj  
Važi od 07. Januara 2010.

3.022

### Bela, mineralna zaptivaju a smesa protiv vode pod pritiskom

#### Karakteristike

KÖSTER NB 2 White je mineralna smesa koja se može upotrebiti za hidroizolaciju protiv vlage iz podloge, vode koja nije pod pritiskom i vode koja je pod pritiskom. Izvršena hidroizolacija sa KÖSTER NB 2 White se karakteriše odličnom otpornošću na pritisak i abraziju kao i odličnom otpornošću na hemikalije. Materijal bi trebao da se koristi samo na podlogama kod kojih se ne očekuje pojavljivanje pukotina.

Dodatkom KÖSTER SB-Bonding Emulsion "Concentrate" vodi, ili samom upotrebom KÖSTER NB 1 Flex podiže se sposobnost materijala da zadrži vodu, što u nepovoljnim klimatskim uslovima (toplota, suša, vetar), ne dozvoljava 'pregorevanje' nanetog sloja hidroizolacije. KÖSTER SB-Bonding Emulsion "Concentrate" takođe povećava fleksibilnost materijala.

#### Tehnički podaci

|                                 |                           |
|---------------------------------|---------------------------|
| Specifična težina               | 1,46kg/l                  |
| Otpornost na pritisak (7 dana)  | > 5N / mm <sup>2</sup>    |
| Otpornost na pritisak (28 dana) | > 15 N / mm <sup>2</sup>  |
| Otpornost do pucanja (7 dana)   | > 1,8 N / mm <sup>2</sup> |
| Otpornost do pucanja (28 dana)  | > 3 N / mm <sup>2</sup>   |
| Snaga prijanjanja               | > 1.0 N / mm <sup>2</sup> |
| Vreme sazrevanja                | oko. 2 sata               |
| Otporan na hodanje              | Posle oko. 2 dana         |
| Potpuna sazrelost               | Posle oko 2 nedelje       |

#### POLJE APLIKACIJE

KÖSTER NB 2 White može se koristiti za hidroizolaciju protiv vode pod pritiskom na horizontalnim i vertikalnim betonskim podlogama. Može se koristiti u vlažnim prostorijama, kupatilima, tuš kabinama, novim i izgrađenim podrumima, silosima, šahtama....

#### PRIPREMA PODLOGE

Mineralna podloga mora da bude zvučna i vrsta, o čemu se mora obavestiti pre početka radova. Prašnjave i solima oštećene površine moraju se pripremiti sa Polysil TG 500 i pripremiti sa KÖSTER NB 1 grey.

(Potrošnja oko 2kg/m<sup>2</sup>) Mineralne podloge treba navlažiti pre nanošenja

#### APLIKACIJA

Materijal se mora mešati sporim mikserom polako dodavajući u prah u vodu. Materijal se aplikuje u minimum dva sloja etkom ili odgovarajućom opremom za prskanje. Mora se ispoštovati da toplota, mraz i jak vetar nemaju uticaja tokom aplikacije kao i minimum 24 sata posle.

25kg vreća KÖSTER NB 2 White se meša sa: 8l vode plus 1 do 2l KÖSTER SB bonding Emulsion "Concentrate" ili KÖSTER NB 1 Flex te;nim aditivom.

#### POTROŠNJA

min. 3kg/m<sup>2</sup> (2 sloja)  
max. 5kg/m<sup>2</sup> (2-3 sloja)

#### IŠTAJENJE ALATA

Odmah po upotrebi isprati vodom.

#### PAKOVANJE

25 kg džak

#### SKLADIŠTENJE

Na suvom sa rokom upotrebe od 12 meseci u originalnom pakovanju

#### OBAVEŠTENJE

Koristiti zaštitne naočare i rukavice

#### Korišćeni citati tehničkih listova

|                                          |          |        |
|------------------------------------------|----------|--------|
| KÖSTER SB Bonding Emulsion "Concentrate" | Art.-Nr. | 2.11   |
| KÖSTER NB 1 Grey                         | Art.-Nr. | 3.021  |
| KÖSTER NB 1 Flex                         | Art.-Nr. | 3.0211 |
| KÖSTER Polysil® TG 500                   | Art.-Nr. | 4.011  |