

# KÖSTER SILOXAN

Prospekt/Šifra proizvoda **4.04**

izdato: 08. Januar 2010.

## VODO-ODBOJNA FASADNA HIDROIZOLACIJA ZA MINERALNE GRA EVINSKE MATERIJALE

### OPIS

KÖSTER Siloxan je fasadna hidroizolacija za mineralne gra evinske materijale. Kada se nanese na podlogu KÖSTER Siloxan ostavlja nevidljivu fasadnu impregnaciju. Pogodan je i za zidove od opeke i prirodnog kamena. Penetrira vrlo duboko u slabo porozne konstruktivne materijale. Materijal je visoko otporan na baze i zato može da se primeni na sveže mineralne podloge. Štiti gradjevine od kiše, mraza, tako e je otporan i na vodenu paru.

### TEHNI KE KARAKTERISTIKE

Veživo	Polysiloxan
Viskozitet	1.3 mPa.s
Sadrži razre iva	
Temperatura za primenu	0 – 30 °C

### PRIMENA

Materijal je vodo-odbojan i pogodan za impregiranje poroznih mineralnih podloga kao što su opeka, neglazirani klinker i fasadna opeka, kre njak, azbest-cement, malter, blokovi od kamena i prefabrikovani betonski blokovi.

### PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora da bude suva ili malo vlažna i bez pukotina ve ih od 0.3 mm. Malo vlažna podloga omogu ava najdublju penetraciju.

### NANOŠENJE

Treba primeniti dva bogata i ravnomerna sloja materijala etkom ili prskalicom. Dovoljno materijala je naneto kada podloga prestane da upija i te nost po ne da curi niz zid ostavljaju i tragove od 15 cm. length. Impregnirati zidove odozgo na dole.

Oba sloja treba naneti u toku 10 minuta. Pokriti površine koje se ne impregniraju, npr. prozore, vrata i td.

### POTROŠNJA

Zavisno od poroznosti podloge:	0.2 – 1.0 l/m <sup>2</sup> .
Na primer:	
Fibro-beton	0.05 – 0.15 l/m <sup>2</sup> .
Beton	0.25 – 0.50 l/m <sup>2</sup> .
Opeka	0.25 – 1.00 l/m <sup>2</sup> .
Malter	0.50 – 0.80 l/m <sup>2</sup> .
Porozni beton	0.50 – 1.00 l/m <sup>2</sup> .
Preporu ujemmo da se premaže test uzorak i utvrdi potrošnja i efikasnost proizvoda.	

### IŠ ENJE ALATA

Odmah posle rada koriste i CRISIN® 76 Cleaner. O istiti odmah temeljito i zaprljana stakla koriste i CRISIN® 76 Cleaner.

### PAKOVANJE

10 l plasti ne kante

### UVANJE

U potpuno zaptivenom pakovanju do 2 godine. Postupati u skladu sa propisima za uvanje zapaljivih te nosti.

### BEZBEDNOST

Nositi zaštitne rukavice i nao ale otporne na razre iva e.

### Koriš en tehni ki prospekt:

KB-PUR® Cleaner

Art. No.9.10

Gore navedene informacije i instrukcije su date prema našem najboljem znanju i povernju na bazi testova i našeg dugog iskustva na ovom polju. Ispravna i uspešna primena ne podleže našoj kontroli. Stoga garancija može da se da samo za kvalitet naših proizvoda u okviru naših normalnih poslovnih uslova ali ne za uspešnu primenu. Sa izdavanjem ovog tehni kog prospekta prethodni više ne važe.