

KÖSTER

Silicone Paint White

Prospekt/Šifra proizvoda 4.16

izdato: 01. Mart 2009.

FARBA OD SILIKONSKE SMOLE ZA SPOLJNO FARBANJE

OPIS

Mat, vodom rastvorljiva hidrofobna fasadna boja na bazi silikonske smole sa specijalno poja anim prijanjanjem i hidrofobnim dodacima. Nanosi se na glatke paro-propusne površine.

TEHNI KE KARAKTERISTIKE

EN ISO 1062-3 Clasa III

EN ISO 7783-2 Clasa II

sd-vrednost cca 0,10 m

W24- vrednost cca 0,05 kg/m²Vh

Boje mogu da se biraju primenom obi nih pigment pasta.

PRIMENA

KÖSTER Silicon paint white je napravljena da zaštitи glatke i reljefne maltere. Zbog izvrsnih paro-propusnih osobina odli na je za naše proizvode za popravke maltera (Restoration Plasters). Farba je pogodna za spoljne zidane zidove i ostale mineralne podloge. Farba je tako e pogodna za rekonstrukcije zašti enih kulturnih objekata zbog slabog upijanja vode i visoke paro-propusnosti.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora da bude zdrava, ista i nešte ena, bez ljuški, farbe i ulja i ostalih prljavština koji mogu da uti u negativno na prijanjanje. KÖSTER Silicone Paint treba nanositi tek 10 dana nakon poslednjeg materisanja i svakako treba uraditi mali uzorak za probu.

NANOŠENJE

Farbu treba dobro promešati pre nanošenja etkom, valjkom ili pgodnom prskalicom. Za prajmer upotrebiti rastvor 10%KÖSTER Silicone Paint i 90% vode. Glavni premaz raditi kada se prajmer potpuno osuši. Ne treba koristiti farbu ispod + 5°C i na površinama izloženim jakom direktnom suncu. Sušenje pri + 20°C i 65% relativne vlažnosti je oko 12 sati. Niske temperature i visoka vlažnost produžavaju vreme sušenja.

POTROŠNJA

Cca. 200 ml/ m² po sloju

Š ENJE ALATA

Vodom odmah posle rada.

PAKOVANJE

10 l kanta

UVANJE

Minimum 12 meseci, kada je skladišteno u hladnom, suvom i bez mraza. Otvorene kante uvati kratko.

Koristiti tehni ki prospekt:

KÖSTER Restoration Plasters

Art.-Nr. 5.06

Gore navedene informacije i instrukcije su date prema našem najboljem znanju i povernju na bazi testova i našeg dugog iskustva na ovom polju. Ispravna i uspešna primena ne podleže našoj kontroli. Stoga garancija može da se da samo za kvalitet naših proizvoda u okviru naših normalnih poslovnih uslova ali ne za uspešnu primenu. Sa izdavanjem ovog tehni kog prospekta prethodni više ne važe.