

KÖSTER

FACADE CREAM

Prospekt/Šifra proizvoda **4.20**
izdato: 08. Januar 2010.

VODO-ODBOJNA FASADNA IMPREGNACIJA ZA ZIDOVE OD OPEKE, PRIRODNOG KAMENA I BETONA

OPIS

KÖSTER Facade cream pravi nevidljivu impregnaciju opeke, maltera prirodnog kamena i betona. Penetrira vrlo duboko čak i u slabo porozne konstruktivne materijale zbog svog svojstava nete enja i dugog zadržavanja na podlozi. Materijal je otporan na baze i paro-propusan.

TEHNI KE KARAKTERISTIKE

Vezivo	Polysiloxan/Silan
Viskoznost	< 3000 mPa.s
Koli ina veziva	25 % težine
Gusto a	1.0 g/cm ³
Nepropustljiv	posle oko 20min(20°C)
Temperatura za nanošenje	+5°C do + 30°C
Ta ka paljenja	>100°C

PRIMENA

Materijal je vodo-odbojan i pogodan za impregiranje poroznih mineralnih podloga kao što su opeka, neglazirani klinker i fasadna opeka, kre njak, azbest-cement, malter, blokovi od kamena i prefabrikovani betonski blokovi.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora da bude suva ili malo vlažna i bez pukotina ve ih od 0.3 mm.Boja ili drugi premazi moraju kompletno da se uklone.

NANOŠENJE

KÖSTER Facade cream se nanosi samo jednim u jednom sloju etkom ili valjkom. Potrebno je zaštititi površine koje nisu predvi ene da budu impregnirane(vrata,prozori I td). U slu aju pogrešne upotrebe i previše materijala mogu da se pojave senke i promene u boji podloge. Preporu uje se prethodna proba.

POTROŠNJA

U zavisnosti od upijanja podloge: 0.1 – 0.25 kg /m².
Vrlo preporu ujem premazati test uzorak da bi se odredio utrošak i efikasnost proizvoda.

IŠ ENJE ALATA

Odmah posle rada krpom i deterdžentom. Stakla o istiti odmah krpom i nekim sredstvom za iš enje stakla u doma instvu.

PAKOVANJE

25 l i 5 l plasti ne kante

UVANJE

Do 12 meseci u potpuno zaptivenom pakovanju. Postupati u skladu sa propisima za uvanje zapaljivih te nosti.

BEZBEDNOST

Nositi zaštitne rukavice i nao ale.