

KÖSTER

KB-Fix 5

Prospekt/Šifra proizvoda 5. 015

izdato: 11. Januar 2010.

BRZOVEZUJU I CEMENT ZA BRZU APLIKACIJU

OPIS

Gotova smesa maltera sa kratkim vremenom vezivanja .
Vodonepropusan I otporan na vremenske promene.

TEHNI KE KARAKTERISTIKE

Specifi na težina	1.8kg/l
Po etak vezivanja	oko 5 minuta (20°C)
Nanošenje slede eg sloja	nakon 3 sata
vrsto a na pritisak-posle 2h	oko 5N/mm ²
-posle 1 dana	oko 15N/mm ²
-posle 7 dana	oko 30N/mm ²
-posle 28dana	oko 40N/mm ²

PRIMENA

Idealna za brzo punjenje i popravku rupa i pukotina u malteru i zidovima. KB-Fix malter brzo fiksira kuke, šipke, ankere i tiple, vešaljke za rešetke i vertikalne oluke, ograde, ramove, grejna tela, a tako e za brze popravke kod ku e, zaptiva cevovode i može da se koristi i unutra i napolju.

PRIPREMA PODLOGE

Podloga mora biti prethodno o iš ena od svih nestabilnih delova.Vlažne rupe i pukotine sa vodom treba stabilizovati.

NANOŠENJE

Zamešati 3 dela KÖSTER KB-FIX 5 sa jednim delom vode u kompaktan, viskozan malter. Pritisnuti malter na mesto koriste i dasku ili perdašku dok ne po ne vezivanje. Pri hladnom vremenu mešati KÖSTER KB-FIX 5 sa toplom vodom (oko 20°). KB-Fix može

da se modifikuje (produži) koriste i ispran pesak i portland cement (prethodno mora da se testira pogodnost).

POTROŠNJA

Cca 1.8 kg/l rupe

IŠ ENJE ALATA

Vodom odmah posle rada.

PAKOVANJE

15 kg bure

UVANJE

Cca 6 meseci, kada je skladišteno u suvom i neotvoreno.

BEZBEDNOST

Nositi zaštitne rukavice i nao ale.

Gore navedene informacije i instrukcije su date prema našem najboljem znanju i povernju na bazi testova i našeg dugog iskustva na ovom polju. Ispravna i uspešna primena ne podleže našoj kontroli. Stoga garancija može da se da samo za kvalitet naših proizvoda u okviru naših normalnih poslovnih uslova ali ne za uspešnu primenu. Sa izdavanjem ovog tehni kog prospekta prethodni više ne važe.