

# KÖSTER

## BD 50 Primer

Tehni ki podaci / broj artikla  
Važi od 10 Januar 2010

7.091

### Duboko penetriraju i koncentrovani vezuju i prajmer za upijaju e podloge

#### Opis

KÖSTER BD 50 Prajmer je vodom razblažuju i, nisko viskoznan prajmer na styrol-butil bazi.

KÖSTER BD 50 Prajmer redukuje apsorpciju mineralnih podloga.

KÖSTER BD 50 Prajmer je rastvorljiv, plastificiraju i i ne služi kao punja .

#### Tehni ki podaci

Temperaura aplikacije	min + 5 °C
Gustina	1.03 g / cm <sup>3</sup>
Izgled	providan, malo lepljiv
Istezanje do pucanja	oko. 800 %
Aplikacija slede eg sloja	posle oko. 3 sata

#### Polje aplikacije

KÖSTER BD 50 Prajmer se aplikuje na suve ili vlažne upijaju e podloge. Redukuje apsorpciju podloge i pove ava otpornost iste.

Kad se osuši površina je providna i blago lepljiva. KÖSTER BD 50 Prajmer je otporan na vodu i posle aplikacije ne može se sprati.

#### Priprema podloge

Podloga mora biti ista, bez prašine, ulja i svih nestabilnih delova. Jako prljave podloge moraju biti o iš ene odgovaraju im agensima koji tako e moraju biti isprani. Ako je neophodno o istiti podlogu peskiranjem.

#### Aplikacija

KÖSTER BD 50 Prajmer može se naneti etkom ili prskanjem. Tokom sazrevanja okolna temperatura i temperatura podloge ne sme biti ispod + 5 °C. Nanošenje slede eg sloja kao i peša ki saobra aj mogu je posle 3 sata. (pri temperaturi oko 20 °C).

#### Potrošnja

Površina	Apsor- cija	Razre ivanje Prajmer/voda	Potrošnja (smesa)
Prera eni betonski delovi	slaba	1 : 2	240 g / m <sup>2</sup>
Vlaknasti cement	slaba	1 : 2	240 g / m <sup>2</sup>
Gipsana plo a	srednj a	1 : 3	240 g / m <sup>2</sup>
Gipsana vlaknasta plo a	srednj a	1 : 3	240 g / m <sup>2</sup>
Penasta plasti na plo a	slaba	1 : 2	240 g / m <sup>2</sup>
Kre ni kamen	jaka	1 : 4	250 g / m <sup>2</sup>
Lak beton	jaka	1 : 4	250 g / m <sup>2</sup>
Samorazlivaju i malter	jaka	1 : 2	240 g / m <sup>2</sup>
Porozni beton	jaka	1 : 4	250 g / m <sup>2</sup>
Gipsani malter	jaka	1 : 4	250 g / m <sup>2</sup>
Cementni malter	jaka	1 : 4	250 g / m <sup>2</sup>
Cementna košuljica	slaba	1 : 2	240 g / m <sup>2</sup>
Cementna košuljica grejana	jaka	1 : 4	250 g / m <sup>2</sup>

#### iš enje

Odmah posle upotrebe o istiti vodom.

#### Pakovanje

5 kg kanister.

#### Skladištenje

12 meseci u originalnom pakovanju na hladnom i od mraza zašti enom mestu.

#### Bezbednost

Nositi zaštitne rukavice i nao are.

#### Koriš eni citati tehni kih listova:

KÖSTER BD 50

Art. No. 7.09